

# EPDM

## Profilés de caoutchouc dense

**Description du produit :**

Les profilés de caoutchouc dense EPDM de Tremco sont façonnés sous forme de garnitures et d'accessoires (tels que des blocs d'appui, pièces d'espacement et cales) en vue d'être utilisés pour des applications d'étanchéisation et de vitrage dans la construction de bâtiments.

**Exigences de métal :**

Les profilés de caoutchouc dense EPDM de Tremco sont fabriqués de manière à satisfaire les exigences de conception de métaux actuelles, ou sont développés avec des systèmes métalliques spéciaux fabriqués sur demande à la phase de conception détaillée. Plusieurs profilés sont offerts selon les exigences de métal courantes.

**Emballage :**

Les profilés de caoutchouc dense EPDM de Tremco sont emballés selon les exigences du client, la dimension et la configuration des profilés et les garnitures d'encadrements moulées requises.

**Disponibilité et coût :**

Bien que les profilés de caoutchouc dense EPDM de Tremco soient généralement fabriqués sur demande, plusieurs modèles standard sont disponibles. Pour obtenir de l'information sur la disponibilité et les coûts, communiquer avec votre représentant Tremco ou le service à la clientèle de Tremco aux États-Unis au 1 800 321-6357 ou au Canada au 1 800 363-3213.

**Garantie :**

Tremco garantit que ses produits sont exempts de défauts de matériaux. En vertu de cette garantie, Tremco fournira le produit dans son contenant, sans frais, pour remplacer le produit qui se sera avéré défectueux après avoir été mis en oeuvre, testé et mûri, s'il y a lieu, conformément aux instructions écrites, normes et aux recommandations d'applications écrites recommandées par Tremco comme convenant à ce produit.

Il incombe à l'utilisateur de déterminer la convenance du produit à l'utilisation prévue et d'assumer tous les risques et responsabilités y afférant. Le vendeur ne sera pas tenu responsable de toute perte, blessure ou dommage, direct ou indirect, découlant de l'utilisation de ce produit.

Toutes les réclamations concernant les produits défectueux devront être faites dans les douze (12) mois de l'expédition. L'absence de réclamation écrite pendant cette période de temps sera interprétée comme une renonciation de toutes réclamations relatives au dit produit. Cette garantie est le seul recours de l'utilisateur et TIENT LIEU de toutes autres garanties explicites ou implicites, y compris, sans s'y limiter, DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE CONVENANCE À UN BUT PARTICULIER.

**TREMCO** INCORPORATED

Sealant/Weatherproofing Division

3735 Green Road • Beachwood, Ohio • 44122 • Phone: (216) 292-5000 • (800) 321-7906

220 Wicksteed Avenue • Toronto, ON M4H 1G7 • Phone: (416) 421-3300 • (800) 363-3213

1451 Jacobson Avenue • Ashland, Ohio • 44805 • Phone: (800) 321-6357 • Fax (419) 289-6645

<b>PROPRIÉTÉS PHYSIQUES TYPES</b>				
<b>Propriété</b>	<b>Méthode d'essai (ASTM)</b>	<b>Garnitures en coin</b>	<b>Garnitures accessoires</b>	<b>Blocs d'appui</b>
Dureté (Shore A)	D-2240	68-71	58-62	82-85
Déformation permanente (22 h à 100 °C)	D-395	22-28 %	18-29 %	26-30 %
Résistance à l'ozone (100 MPa) 100 h à 40 °C, 20 % d'allongement	D-1149	Aucune fissure	Aucune fissure	Aucune fissure
Résistance à la traction	D-412	12,5-13,3 MPa (1810-1925 lb/po2)	11,5-12,1 MPa (1675-1750 lb/po2)	11,7-13,1 MPa (1700-1900 lb/po2)
Allongement à la rupture	D-412	350-530 %	375-550 %	175-280 %
Résistance à la déchirure	D-624	25,0-36,6 kN/m (143-209 lb/po)	28,0-31,9 kN/m (160-182 lb/po)	21,9-27,7 kN/m (125-158 lb/po)
Point de fragilité à -40 °C	D-746	Réussi	Réussi	Réussi
Propagation de flamme, Option II	C-1166	Aucune limite	Aucune limite	Aucune limite

**Bloc de rive spécial (60 au duromètre)**

**Garniture dense en coin à enfoncement (70 au duromètre)**

**Bloc d'appui spécial (80-90 au duromètre)**

**Profilé dense spécial résistant à l'affaissement permanent en compression**

Pour obtenir les fiches signalétiques et les feuilles de spécifications, veuillez composer notre numéro sans frais à retour d'appel par télécopieur, ouvert 24 heures sur 24 au :  
 1 800 551-2806  
 ou visiter notre site Web au :  
[www.tremcosealants.com](http://www.tremcosealants.com)

**Tremco**  
 Division des scellants/produits d'étanchéité  
 1445, rue de Coulomb, Boucherville (Québec) J4B 7L8. Tél. : (514) 521-9555  
 3735 Green Road, Beachwood, Ohio 44122. Tél. : (216) 292-5000 ou 1 800 321-7906.  
 220 Wicksteed Avenue, Toronto (Ontario) M4H 1G7. Tél. : (416) 421-3300 ou 1 800 363-3213.