

Description du produit

Un tissu polyester non tissé par filage direct de style 2011, composé d'un tissu non tissé de fibres de polyester à filament continu qui sont disposées au hasard. Ces fibres sont très dispersées et liées aux jonctions du filament.

Utilisations de base

Le tissu renforcé Tremco^{MD} est utilisé pour renforcer les membranes appliquées au liquide chaud dans des applications à multiples levages.

Disponibilité

Disponible dès maintenant auprès du représentant Tremco ou du distributeur Tremco de votre localité. Pour connaître les emplacements de distributeur, veuillez consulter www.tremcosealants.com.

Emballage

84 po x 675 pi (2,13 m x 205,74 m)

Rouleau de 36 po x 600 pi (0,91 m x 183 m)

Rouleau de 12 po x 600 pi (30 cm x 183 m)

Garantie

Tremco garantit que ses produits sont exempts de défaut de matériau, mais ne donne aucune garantie quant à l'apparence ou à la couleur. Étant donné que la méthode d'application et les conditions du chantier sont indépendantes de notre volonté et peuvent influencer sur le rendement, Tremco ne donne aucune autre garantie expresse ou implicite, y compris la garantie de QUALITÉ MARCHANDE et d'ADÉQUATION À UNE FIN PARTICULIÈRE, en ce qui concerne les produits Tremco. La seule obligation de Tremco sera de remplacer ou de rembourser, à sa discrétion, le prix d'achat pour le nombre de produits Tremco se révélant défectueux, et Tremco décline toute responsabilité quant aux pertes et aux dommages.

Veuillez consulter notre site Web à www.tremcosealants.com pour obtenir les fiches de produit les plus récentes.

NOTE : Toutes les fiches signalétiques (FS) Tremco sont conformes aux exigences du Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques (SGH).

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES TYPES

PROPRIÉTÉ	MÉTHODE D'ESSAI	VALEURS TYPES
Couleur		Blanc
Poids	ASTM D3776	0,75 oz/y ² (25 g/m ²)
Épaisseur (mil)	ASTM D1777	8, mil (0,20 mm)
Résistance à la traction (lb - MD x XD)	ASTM D4632	15,4 lb x 11,2 lb (69 x 50 N)
Déchirure trapézoïdale (lb - MD x XD)	ASTM D1117	4,9 lb x 5,8 lb (21,8 x 25,8 N)

0718/REEMAYDS-BG

Scellants et produits d'étanchéité commerciaux de Tremco

3735 Green Rd
Beachwood OH 44122
216.292.5000 / 800.321.7906

1451 Jacobson Ave
Ashland OH 44805
419.289.2050 / 800.321.6357

220 Wicksteed Ave
Toronto ON M4H1G7
416.421.3300 / 800.363.3213

1445, rue de Coulomb
Boucherville (Qc) J4B 7L8
514.521.9555

