

### Description du produit

Vulkem® 360NF/950NF/950NF est un système de revêtement en polyuréthane modifié composé d'une couche de base (360NF), d'une couche intermédiaire robuste (950NF) et d'une couche de finition (950NF), qui convient au tablier de circulation. Ce système d'étanchéité à l'eau unique se caractérise par une adhérence tenace, une extrême résistance aux impacts et à l'abrasion ainsi qu'une stabilité chimique remarquable. Les propriétés élastomériques des composants du système donnent de la souplesse à l'ensemble complet, lui permettant ainsi de travailler avec les dalles de béton afin de combler les fissures de retrait.

La couche de base Vulkem 360NF est une membrane d'uréthane à faible odeur, à faibles COV, durcie à l'eau et à prise rapide qui se lie fermement au béton et au métal propre et sec. Il conserve son intégrité même si le mouvement du substrat cause des fissures capillaires mesurant jusqu'à 1,5 mm (1/16 po). S'il est coupé ou endommagé, le revêtement Vulkem 360NF empêchera la migration de l'eau entre lui-même et le substrat.

La couche de revêtement Vulkem 950NF est un uréthane bicomposant, qui s'applique une fois que la couche de base Vulkem 360NF soit durcie. La couche de revêtement est remplie d'agrégat, afin de donner au système une excellente résistance aux impacts, à l'abrasion et aux produits chimiques.

La couche de finition Vulkem 950NF est un polyuréthane bicomposant qui s'applique une fois que la couche de revêtement Vulkem 950NF soit durcie. La résistance d'adhésion au Vulkem 950NF est extrêmement forte. La couche de finition procure une résistance à l'abrasion et une résistance aux produits chimiques excellentes, qui viennent compléter ce système de revêtement de tablier de circulation Vulkem.

### Utilisations de base

Vulkem 360NF/950NF/950NF est un système de revêtements de tablier de circulation appliqué à froid, conçu pour imperméabiliser les dalles de béton et protéger les endroits occupés en-dessous contre les dommages causés par l'eau. De plus, le système protégera le béton des effets dommageables de l'eau, des sels déglaçants, des produits chimiques, de l'essence, des huiles et des liquides antigél.

### Caractéristiques et avantages

- Grâce à son temps de durcissement rapide, il est possible d'utiliser ce produit 24 heures après son application.
- Les faibles composés organiques volatils et l'odeur faible permettent une utilisation dans les structures habitées et conviviales pour les voisins.
- La résistance à la moisissure et aux champignons protège les surfaces en béton contre les contaminants environnementaux.
- Excellente durabilité prolongeant la durée de vie utile des systèmes véhiculaires. Solution idéale pour les stationnements intérieurs.
- Le produit Vulkem 360NF/950NF/950NF est compatible et recouvrable avec les autres scellants Tremco, ce qui rehausse la protection d'étanchéité et la compatibilité avec tout le système.

### Disponibilité

Disponible immédiatement auprès du représentant des ventes de Tremco de votre localité, votre distributeur ou l'entrepôt de Tremco.

### Emballage

Vulkem 360NF : 18,9 litres (5 gal) dans un seau de 22,7 litres (6 gal).

Vulkem 950NF : Total d'un ensemble de 15,9 l (4,2 gal).

Partie A 12,3 litres (3,25 gal) dans un seau de 18,9 litres (5 gal).

Partie B, 3,6 litres (0,95 gal) dans un seau de 3,8 l (1 gal).

### Couleurs

Vulkem 950NF est offert en gris, gris ardoise et noir. Des couleurs spéciales et sur commande sont également offertes sur demande.

### Résistance au feu

- ANSI/UL790 - Méthodes d'essai de résistance au feu des couvertures
- CAN/ULC-S107 - Méthodes d'essai de résistance au feu pour les couvertures

### Installation

Le béton doit être mûri par voie humide (à l'eau) et atteindre une résistance à la compression d'au moins 4000 lb/po<sup>2</sup> (psi). La finition du béton sera une finition ICRI n° 2-n° 4 équivalente. La teneur en humidité dans le béton doit être inférieure à 4,5 %, telle que mesurée à l'aide de l'humidimètre Tramex CME 4. Selon la fabrication du béton et l'endroit des travaux, il pourrait être nécessaire de faire des tests supplémentaires du béton. Veuillez communiquer avec le représentant des ventes ou des Services techniques Tremco de votre localité.

Veuillez consulter les directives d'application du système Vulkem 360NF/950NF/950NF afin d'obtenir les détails complets sur l'application. Les techniques d'application pourraient devoir être modifiées en raison des conditions particulières du chantier. Veuillez consulter votre représentant des ventes ou des Services techniques Tremco pour connaître les conditions et exigences recommandées du site.

### Normes applicables

Conforme à ASTM C957

### Limitations

- Ne pas appliquer sur des surfaces humides ou contaminées.
- Utiliser dans un endroit bien aéré.

### Garantie

Tremco garantit que ses produits sont exempts de défaut de matériau, mais ne donne aucune garantie quant à l'apparence ou à la couleur. Étant donné que la méthode d'application et les conditions du chantier échappent à notre contrôle et peuvent influencer la performance, Tremco ne donne aucune autre garantie, expresse ou implicite, y compris la garantie de QUALITÉ MARCHANDE et d'ADÉQUATION À UNE FIN PARTICULIÈRE, en ce qui concerne les produits Tremco. La seule obligation de Tremco sera de remplacer ou de rembourser, à sa discrétion, le prix d'achat pour le nombre de produits Tremco se révélant défectueux, et Tremco décline toute responsabilité quant aux pertes et aux dommages.

Veuillez consulter notre site Web, [www.tremcosealants.com](http://www.tremcosealants.com), pour obtenir les fiches techniques du produit les plus récentes.

NOTE : Toutes les fiches signalétiques (FS) Tremco sont conformes aux exigences du Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques (SGH).

**Vulkem® 360NF/950NF/950NF**

Système de revêtement de tablier de circulation élastomérique et étanche à l'eau

**PROPRIÉTÉS PHYSIQUES TYPES**

PROPRIÉTÉ	MÉTHODE D'ESSAI	VULKEM 360NF	VULKEM 950NF	VULKEM 950NF
Point d'éclair	Set-A-Flash	185 °F (85 °C)	200 °F (93 °C)	200 °F (93 °C)
% matières solides (par poids)	ASTM D1353	91 %	99 %	99 %
Temps de durcissement @ 24 °C (75 °F), 50 % HR	ASTM D1640	25 mil, 6 à 12 h	12 mil, 2 à 4 h	12 mil, 2 à 4 h
Ouvert à la circulation véhiculaire		S/O	S/O	24 h après durcissement
Vieillessement climatique	ASTM D822	S/O	S/O (utilisation intérieure seul.)	S/O (utilisation intérieure seul.)
Pulvérisation saline	ASTM B117	S/O	Aucun effet	Aucun effet
Viscosité	Brookfield C&P	8000 à 10000 cps	2000 cps	2000 cps
Allongement	ASTM D412	500 %	100 %	100 %
Résistance à la traction	ASTM D412	275 psi	4200 psi	4200 psi
Dureté (Shore A)	ASTM D2240	40 à 50	75 shore D	75 shore D
Adhérence (résistance au pelage)	ASTM D903	Béton non apprêté, 45 plis, 100 % rupture cohésive	100 % rupture cohésive	100 % rupture cohésive
Adhérence (au pelage)	ASTM D4541	350 psi	S/O	S/O
Résistance à l'abrasion (1000 cycles)	ATSM D4060	S/O	70 mg	70 mg
Vieillessement accéléré	ASTM D573	Aucune perte d'allongement ni de résistance à la traction	Aucune perte d'allongement ni de résistance à la traction	Aucune perte d'allongement ni de résistance à la traction

\* Essai d'accélération au vieillissement. Un (1) cycle quotidien de rayons UV et de brouillard d'eau excède énormément un (1) jour de véritable exposition. Communiquer avec le Service technique ou le représentant des ventes de Tremco de votre localité pour obtenir plus de renseignements.

**0319/360NF/950NF/950NFDS-DC**Veuillez consulter notre site Web à [www.tremcosealants.com](http://www.tremcosealants.com) pour obtenir les fiches de données du produit les plus récentes.**Division commerciale des scellants et produits d'étanchéité de Tremco**

3735 Green Rd  
Beachwood OH 44122  
216.292.5000 / 800.321.7906

1451 Jacobson Ave  
Ashland OH 44805  
419.289.2050 / 800.321.6357

220 Wicksteed Ave  
Toronto ON M4H1G7  
416.421.3300 / 800.363.3213

1445 Rue de Coulomb  
Boucherville QC J4B 7L8  
514.521.9555

